


# TEHNIČKI LIST

01.06.2022

kuća delova

TIP: 2E016BL PU FDA

SASTAV		PODACI	
<b>Gornji sloj:</b>	Materijal:	PU	<b>Tvrdoća:</b> gornji sloj: 85 <b>Shore A</b> donji sloj: -
	Šablon:	OBIČAN	
	Boja:	PLAVA	
<b>Srednji sloj:</b>	Materijal:	PU	<b>Antistatična svojstva:</b> IMA
	Boja:	TRANSPARENTNI	
<b>Donji sloj:</b>	Materijal:	IMPREGRIRAN	<b>Temperatura:</b> Min: -25 (°C) Max: +60 (°C)
	Šablon:	TKANINA	
	Boja:	-	
<b>Gornja tkanina:</b>	Uzdužno vlakno	POLIESTER	<b>Prečnik bubnja:</b>  1.normalno savijanje Min.= 8 (mm) 2.unazad savijanje Min. = 20 (mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER	
<b>Srednja tkanina:</b>	Uzdužno vlakno	-	<b>Odobrenje:</b> FDA, OETI
	Poprečno vlakno	-	
<b>Donja tkanina:</b>	Uzdužno vlakno	POLIESTER	<b>Dozvoljeno radno opterećenje:</b> 15 (N/mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER	
<b>Debljina gornjeg sloja:</b>		0.20 (mm)	<b>Zatezna sila za 1% izduženja</b> Minimum: 10 (N/mm)
<b>Debljina donjeg sloja:</b>		-(mm)	
<b>Celokupna debljina:</b>		1.30 (mm)	<b>Težina:</b> 1.45 kg/m <sup>2</sup>
KOEFIČIJENT TRENJA			
<b>Čelik:</b>		0.18-0.22	

Dodatne informacije:	
<b>Namenjeno je za:</b>	industrija hrane obrada povrća i voća prerada živine industrija mesa (klanica) obrada riba
<b>Završni postupci:</b>	Mehanički sklop Zubčani sklop