


TEHNIČKI LIST

23.04.2021

kuća delova

TIP: 2EL016G SG P8

| SASTAV | | PODACI | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Gornji sloj: | Materijal: | PVC | Tvrdoća: gornji sloj: 46 Shore A donji sloj: - |
| | Šablon: | SUPERGRIP | |
| | Boja: | MASLINASTO ZELENA | |
| Srednji sloj: | Materijal: | PVC | Antistatična svojstva: nema |
| | Boja: | MASLINASTO ZELENA | |
| Donji sloj: | Materijal: | - | Temperatura: Min: -10 (°C) Max: +70 (°C) |
| | Šablon: | TKANINA | |
| | Boja: | - | |
| Gornja tkanina: | Uzdužno vlakno | POLIESTER | Prečnik bubnja:  1.normalno savijanje Min.= 40 (mm) 2.unazad savijanje Min. = 60 (mm) |
| | Poprečno vlakno | POLIESTER/MONOFIL | |
| Srednja tkanina: | Uzdužno vlakno | - | Odobrenje: - |
| | Poprečno vlakno | - | |
| Donja tkanina: | Uzdužno vlakno | POLIESTER | Dozvoljeno radno opterećenje: 16 (N/mm) |
| | Poprečno vlakno | POLIESTER/MONOFIL | |
| Debljina gornjeg sloja: | | 3.50 (mm) | Zatezna sila za 1% izduženja Minimum: 9± 1,5 (N/mm) |
| Debljina donjeg sloja: | | - (mm) | |
| Celokupna debljina: | | 5.20 (mm) | Težina: 4.4 kg/m ² |
| KOEFIČIJENT TRENJA | | | |
| Čelik: | | 0.11-0.17 | |

| Dodatne informacije: | |
|--------------------------|---|
| Namenjeno je za: | Transport malo uzbrdo/nizbrdo Mašine pakerice Isporuka ambalažnog materijala (kutija, džak) Prerada drveta Građevinski materijal, proizvodnja pločica Papirna i tekstilna industrija |
| Završni postupci: | Mehanički sklop Zubčani sklop |