


# TEHNIČKI LIST

17.09.2021

kuća delova

TIP: 3M0361G-FO

SASTAV		PODACI	
<b>Gornji sloj:</b>	Materijal:	PVC	<b>Tvrdoća:</b> gornji sloj: 80 <b>Shore A</b> donji sloj: -
	Šablon:	RAVAN	
	Boja:	MASLINASTO ZELENA	
<b>Srednji sloj:</b>	Materijal:	PVC	<b>Antistatična svojstva:</b> nema
	Boja:	MASLINASTO ZELENA	
<b>Donji sloj:</b>	Materijal:	-	<b>Temperatura:</b> Min: -10 (°C) Max: +70 (°C)
	Šablon:	TKANINA	
	Boja:	-	
<b>Gornja tkanina:</b>	Uzdužno vlakno	POLIESTER	<b>Prečnik bubnja:</b>  1.normalno savijanje Min.= 120 (mm) 2.unazad savijanje Min. = 160 (mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
<b>Srednja tkanina:</b>	Uzdužno vlakno	POLIESTER	<b>Odobrenje:</b> -
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
<b>Donja tkanina:</b>	Uzdužno vlakno	POLIESTER	<b>Dozvoljeno radno opterećenje:</b> 36 (N/mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
<b>Debljina gornjeg sloja:</b>		1.00(mm)	<b>Zatezna sila za 1% izduženja</b> Minimum: 18± 3 (N/mm)
<b>Debljina donjeg sloja:</b>		-(mm)	
<b>Celokupna debljina:</b>		4.00(mm)	<b>Težina:</b> 4.77 kg/m <sup>2</sup>
KOEFIČIJENT TRENJA			
<b>Čelik:</b>		0.12-0.18	

Dodatne informacije:	
<b>Namenjeno je za:</b>	obrada voća i povrća poljoprivreda opšti transportni zadaci građevinska industrija
<b>Završni postupci:</b>	Mehanički sklop Zubčani sklop